



Производитель, адрес

ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Череповец, Мира 30

Грузополучатель, адрес

Станция ЧЕЛЯБИНСК-ГРУЗОВОЙ

Номер контракта-договора 643/00186217-62699

Номер т/с 55077069

Заказ № 40/5-4744

Лист 1 Листов 2

Наименование продукции

Кол-во товара Масса нетто факт

Лист т/к

14 68.130

Стандарт (марки/поставки/профиля) ГОСТ 380-2005 / ГОСТ 14637-2024 / ГОСТ 19903-2015

Отгружаемые позиции

№ пп	Поз №	Плавка	Партия/Ед	Марка	Размеры, мм	Кол-во	Кол-во листов	Масса нетто факт, т	Масса брутто факт, т	Ид №	Номер материала
1	60	352450	54871 001	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.950	4.955	10052698241	AG-00005658
2	60	352450	54871 002	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.950	4.955	10052698257	AG-00005658
3	60	352450	54871 003	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.955	4.960	10052698262	AG-00005658
4	60	352450	54871 004	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.940	4.945	10052698290	AG-00005658
5	60	352450	54871 005	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.980	4.985	10052698313	AG-00005658
6	60	352450	54871 006	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.945	4.950	10052698319	AG-00005658
7	60	352450	54871 007	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.945	4.950	10052698336	AG-00005658
8	60	352450	54871 008	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.945	4.950	10052698395	AG-00005658
9	60	352450	54871 009	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	12	4.960	4.965	10052698397	AG-00005658
10	60	352450	54871 010	СтЗсп - 5	6.00 x 1500 x 6000	1	11	4.535	4.540	10052698434	AG-00005658

Качественные характеристики

№ пп	Кромка	Кат. н. хар-к	По размерам	Плоскостн	Точн. толщ
1-10	НО	5	форма IV	ПН	А

Химический состав

№ пп	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N %	As %
1-10	0.15	0.19	0.18	0.004	0.014	0.03	0.01	0.01	0.004	0.002

Результаты испытаний

№ пп	Рулон	Предел текучести сигма т, поперек, Н/мм2	Предел прочности сигма в, поперек, Н/мм2	Относительное удлинение дельта 5, поперек, %	Холодный изгиб, 180°, поперек	Ударная вязкость KCU-20°C, поперек факт(средн), Дж/см2	Ударная вязкость KCV+20°C, вдоль факт(средн), Дж/см2
1-10	01	332	440	34	УД	156/156/156(156)	181/181/181(181)
№ пп	После механического старения. Ударная вязкость KCU+20°C, поперек факт(средн), Дж/см2						
1-10	180/180/180(180)						

