

ООО Группа компаний "М-Стил"
455045 г. Магнитогорск
Челябинская обл.
Ул. 9 мая, 3
Тел. (3519) 24-14-00, 22-81-53

Городской филиал
Магнитогорский филиал

СЕРТИФИКАТ № 25 - 2045

лист 1 из 2

Прокат листовой горячекатаный

А/М ВОЛЬВО Х 549 СР / 174

| № п/п | Номер заказа | Наим. партии | № пачки | Марка стали и категория | Группа прочности | Класс прочности | РАЗМЕР | | Сорт | Группа начина | Степень разогрев | Группа поверх. | После- ствие | Хар. знак | НД | Количество листов, шт. | Масса, тн |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|----|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | Толк. шло х длина | Толк. шло х ширина | | | | | | | | | |
| 1 | 106131 | 408 | 7 | Ст3сп-5 | ОК360В | Б/И | 3 х 1250 х 2500 | 1 | - | IV | IV | ПН | НО | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-2015 | 60 | 4,445 | |
| 2 | 106131 | 420 | 1 | Ст3сп-5 | ОК360В | Б/И | 3 х 1250 х 2500 | 1 | - | IV | IV | ПН | НО | ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-2015 | 8 | 0,590 | |
| 3 | 201867 | 414 | 4 | Ст3сп-5 | - | Б/И | 4 х 1500 х 3000 | 1 | - | IV | - | ПН | О | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 | 31 | 4,390 | |
| 4 | 225055 | 406 | 6 | Ст3сп-5 | - | Б/И | 4 х 1500 х 3000 | 1 | - | IV | - | ПН | О | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 | 6 | 0,848 | |
| 5 | 225055 | 406 | 7 | Ст3сп-5 | - | Б/И | 4 х 1500 х 3000 | 1 | - | IV | - | ПН | С | ГОСТ 380-2005 | 34 | 4,810 | |
| 6 | 306644 | 402 | 20 | Ст3сп-5 | - | Б/И | 8 х 1500 х 6000 | 1 | - | IV | - | ПН | О | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 | 7 | 4,008 | |
| 7 | 101685 | 407 | 3 | Ст3сп-5 | - | Б/И | 8 х 1500 х 6000 | 1 | - | IV | - | ПН | О | ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 | 2 | 1,147 | |
| 20,238 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Химический состав %

| Плавка | C | х100 | Si | х100 | Mn | х100 | S | х1000 | P | х1000 | Cr | х100 | Ni | х100 | Cu | х100 | As | х1000 | N | х1000 | Su | х100 | As | х1000 | N | х1000 | Al | х1000 | Al | х1000 | Nb | х1000 | V | х1000 | Ti | х1000 | Сумма |
|--------|----|------|----|------|----|------|----|-------|---|-------|----|------|----|------|----|------|----|-------|---|-------|----|------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|-------|---|-------|----|-------|-------|
| 106131 | 16 | 18 | 41 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201867 | 15 | 22 | 45 | 3 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225055 | 15 | 16 | 51 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 306644 | 14 | 17 | 46 | 11 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101685 | 18 | 19 | 43 | 8 | 15 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


| Партия | Предел прочности по мм2 | Предел текущей, Н/мм2 | Относительн ое удлинение, % | Испыт | Удлинение после испытания, % 20 Дюймов | Удлинение после испытания, % 1 дюйм | Плавка |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|--|---|--------|
| 408 | 430 | - | 31,5 | УД | - | - | 106131 |
| 420 | 430 | - | 31,5 | УД | - | - | 106131 |
| 414 | 446 | 291 | 36 | УД | 103 | 107 | 201867 |
| 406 | 436 | 302 | 34 | УД | 115 | 132 | 225055 |
| 402 | 443 | 289 | 33 | УД | 129 | 130 | 306644 |
| 407 | 440 | 289 | 33 | УД | 112 | 117 | 101685 |

При проверке по ведомству качества свалдатель на номер сертификата. Декларация на территории РФ стран СНГ.
Недоупреждать, не превышать 0,5% от веса партии, является порочностью. Претензионные требования по
Указывая в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Состояние поставки: металл в горячекатаном состоянии

Дата: 31.08.2025

№/л-1-2 БЕЗ ТЕРМООБРАБОТКИ, БЕЗ ТРАВЛЕНИЯ, СВАРИВАЕМОСТЬ (СВ.)
№/л-3-7 БЕЗ ТЕРМООБРАБОТКИ, СВАРИВАЕМОСТЬ (СВ.)

Лист производства ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"



Подпись: Корнюхова Е.И.